



KOMBI STICK PORTION PACK

IJZERSTERKE 2-COMPONENTEN EPOXY KNEEDMASSA. VERPAKT IN 4 HANDIGE PORTIES.



PRODUCTOMSCHRIJVING

IJzersterke 2-componenten epoxy kneedmassa voor 1001 permanente reparaties en restauraties. Verpakt in 4 handige porties.

TOEPASSINGSGBIED

Voor 1001 reparaties in en om het huis, aan auto, boot en caravan, machines en gereedschap. Vult scheuren en gaten in steen, hout, staal en kunststoffen, zoals polyester en epoxy. Tip: Ook te gebruiken als kneedbare plug voor het opvullen van schroefgaten. Niet geschikt voor Polyethyleen (PE), Polypropyleen (PP), P.T.F.E..

EIGENSCHAPPEN

- Snel hardend: 5-10 minuten
- Verpakt in 4 handige porties
- Eenvoudig aan te brengen
- Kan intern en extern gebruikt worden
- Waterbestendig: geschikt voor continue blootstelling aan water
- Hardt zelfs onder water uit!
- Vervormt niet
- Krimpt niet: behoudt de oorspronkelijke vorm
- Chemicaliënbestendig
- Slijpen, boren, zagen en schilderen mogelijk na uitharding

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +15°C en +25°C.

Persoonlijke bescherming: Bij voorkeur verwerken met handschoenen. Na gebruik handen direct goed wassen met water en zeep.

Eisen oppervlakken: De te lijmen materialen moeten goed droog, schoon, stof en vetvrij zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Te lijmen delen ontvetten met aceton. Gladde materialen opruwen (schuurpapier).

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Neem 1 of meerdere porties afhankelijk van de grootte van de toepassing. Met de vingers kneden tot een homogene kleur ontstaat (donker grijs). Als kneden moeilijk gaat, de staaf op kamertemperatuur brengen. Binnen 2 minuten na mengen aanbrengen en in vorm brengen. Overtollige massa wegsnijden met mes. Vingerafdrukken verwijderen door wrijven met water of een vochtige doek voordat uitharden begint.

Potlife: 3-4 minuten.

Vlekken/resten: Vingerafdrukken verwijderen door wrijven met water of een vochtige doek voordat uitharden begint.

DROOGTIJDEN*

Droog-/Uithardingstijd: ca. na 5-10 minuten is uitharding merkbaar, afhankelijk van de temperatuur. Na ca. 60 minuten is schuren, boren, zagen en overschilderen mogelijk.

Eindsterkte na: ca. 24 uur.

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Temperatuurbestendigheid: Van -20°C tot +120°C.

UV-bestendigheid: Goed

Chemicaliënbestendigheid: Goed.

Overschilderbaarheid: Goed.

Vullend vermogen: Goed

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Epoxyhars.

Viscositeit: ca. 0 mPa.s.

Vastestofgehalte: ca. 100 %

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Koel, droog, vorstvrij en goed afgesloten bewaren.