



SILICONENKIT ACRYLBADEN

NEUTRALE SILICONENKIT VOOR AFDICHTINGEN BIJ ACRYLBADEN



PRODUCTOMSCHRIJVING

Hoogwaardige, zuurvrije, neutrale siliconenkit voor acrylbaden en kunststof douchewanden. Schimmelbestendig, waterbestendig, blijvend elastisch en kleurvast.

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor het waterdicht afdichten van voegen, naden en kieren in badkamer, keuken, toilet en douche. Speciaal bij acrylbaden en kunststof douchewanden. Tevens geschikt voor afdichtingen bij sanitair-toepassingen zoals voegen tussen tegelwand en douchebak, bad, wastafel, aanrecht, spoelbak en tegelwanden onderling. Hecht op diverse kunststoffen, blank glas, geglazuurde tegels, metalen en hout. Voor aquaria Bison Siliconenkit Glas gebruiken. Niet geschikt voor aquaria, polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), P.T.F.E. en bitumen.

EIGENSCHAPPEN

- (Zee) waterbestendig
- Schimmelbestendig
- Zuurvrij
- Eenvoudig aan te brengen
- Blijvend elastisch
- Uitstekende hechting zonder primer
- Chemicaliënbestendig
- Kleurvast
- UV en weerbestendig
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +120°C

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5°C en +40°C.

Eisen oppervlakken: De ondergrond moet goed droog, schoon en stof-, roest-, verf- en vetvrij zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Voor een mooi resultaat schilderstape langs de randen van de voeg aanbrengen. Voorkom zonodig drievlakshechting door opvulschuimsnoer of PE folie in de voeg aan te brengen.

Gereedschap: Koker met Power Pistol verwerken. Multi Tool voor het openen van de koker en het gladstrijken van de kit.

VERWERKING

Verbruik: Inhoud geschikt voor ca. 8-15 meter (afhankelijk van de diameter van de voeg).

Gebruiksaanwijzing:

Koker met kitpistool verwerken. Koker openen door plastic nippel aan bovenzijde met scherp mes tot bij schroefdraad af te snijden. De spuitmond erop draaien en op de gewenste opening schuin afsnijden. Zorg voor een minimale voegbreedte van 6 mm en maximaal 20 mm. De voegdiepte is afhankelijk van de voegbreedte. Tot 12 mm voegbreedte een voegdiepte aanhouden van 6 mm. Daarboven is de voegdiepte de helft van de voegbreedte. Kit gelijkmatig aanbrengen en binnen 10 minuten met een milde zeepoplossing gladstrijken (m.b.v. Bison Multi Tool). De aangebrachte schilderstape direct na gladstrijken verwijderen. Na ca. 15 minuten vormt zich een oppervlaktehuid. Uitgeharde siliconenkit is alleen mechanisch te verwijderen.

Vlekken/resten: Vlekken direct verwijderen met terpentine. Uitgeharde kit is enkel mechanisch of met Bison Siliconenkitrestenverwijderaar te verwijderen.

Aandachtspunten: Siliconen harden uit onder invloed van luchtvochtigheid. Daarom is tijdens het uitharden beslist contact met luchtvochtigheid noodzakelijk. Alijd rekening houden met een voeg van minimaal 6 mm breed. Door het aanbrengen van schilderstape langs de voegen worden volledig gladde naden bereikt, deze tape direct na het gladstrijken verwijderen. Kit is na 2 uur belastbaar met water, echter niet aanraken of mechanisch belasten.

DROOGTIJDEN*

Doorhardingssnelheid: ca. 5 mm/24 uur

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Zeer goed

Waterbestendigheid: Zeer goed

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +120°C

UV-bestendigheid: Zeer goed

Schimmelbestendigheid: Zeer goed

Elasticiteit: Zeer goed

Vullend vermogen: Zeer goed

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur: Transparant

Viscositeit: ca. 0 mPa.s.

Dichtheid: ca. 1,02 g/cm³

Hardheid (Shore A): ca. 12



SILICONENKIT ACRYLBADEN

NEUTRALE SILICONENKIT VOOR AFDICHTINGEN BIJ ACRYLBADEN

Elasticiteit E-modulus: ca. 0.25 MPa

Rek bij breuk: ca. 500 %

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 12 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.