



# SNELCEMENT

## CEMENT VOOR REPARATIES AAN METSELWERK EN BETON



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Snel uithardend cement voor reparaties aan metselwerk en beton.

### TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt voor reparaties aan metselwerk en beton. Toepasbaar voor o.a. stelwerkzaamheden, bevestigen van bouten, haken en schroeven, repareren van lekkages in metselwerk en beton.

### EIGENSCHAPPEN

Erg snel

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

**Persoonlijke bescherming:** Draag handschoenen en een veiligheidsbril.

**Eisen oppervlakken:** De ondergrond moet voldoende stevig, schoon en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen.

**Voorbehandeling oppervlakken:** Droge ondergronden licht bevochtigen.

**Gereedschap:** Vlakspaan, troffel, plamuurmes.

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

Meng 3 delen Snelcement met 1 deel water tot een stevige homogene pasta. Pasta direct (binnen een minuut) verwerken met vlakspaan, troffel of plamuurmes. Na gebruik verpakking direct goed sluiten.

**Vlekken/resten:** Natte Snelcementresten direct met water verwijderen. Opgedroogde Snelcementresten zijn enkel mechanisch verwijderbaar.

**Aandachtspunten:** Bij lage temperaturen kan de uitharding versneld worden door gebruik te maken van lauw of warm water. Maak voor grotere reparaties een mengsel van GRIFFON Snelcement, water en fijn zand.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur:	Grijs
pH-waarde ca.:	12
Waterbestendigheid:	Zeer goed

### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 12 maanden.

Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.