



WAND&KLAAR® REPARATIELIJM

KANT EN KLARE, EXTRA STERKE BEHANGREPARATIELIJM VOOR HET EENVOUDIG HERSTELLEN VAN LOSZITTENDE STUKKEN



PRODUCTOMSCHRIJVING

Kant en klare, extra sterke behangreparatielijm voor het eenvoudig herstellen van loszittende stukken behang. Met extra lijmkwastje. Geschikt voor alle behangsoorten.

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor het eenvoudig herstellen van loszittende stukken behang, zoals openstaande naden en losse hoekjes. Eenvoudig en schoon in gebruik door de unieke draai- en doseerdop met 2 doseerstanden, voor punt- en vlakverlijmen. Tevens geschikt voor het aanbrengen van decoratieve behangranden.

EIGENSCHAPPEN

- Kant & klaar
- Extra sterk
- Voor losse hoeken en naden
- Unieke draai & doseer flacon: voor punt- en vlakverlijming
- Met extra lijmkwast
- Geschikt voor alle soorten behang

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij een temperatuur beneden +10°C en/of een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 70%.

Persoonlijke bescherming: Fysiologisch veilig.

Eisen oppervlakken: Voor een optimaal resultaat moet de ondergrond poreus, vast, schoon, blijvend droog, glad, stof- en vetvrij zijn.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Maak de ondergrond schoon, droog, glad, stof- en vetvrij.

Verwijder de dop van de fles. Gebruik de doseerpunt om nauwkeurig te werken bij openstaande naden. Draai de doseerdop een halve slag om grotere oppervlakken zoals bezuinigen te hechten.

Breng de Wand&Klaar® reparatielijm royaal op de muur aan. Gebruik het lijmkwastje om de behanglijm gelijkmatig te verdelen en om moeilijke hoekjes te bereiken. Laat de lijm 2 uur drogen.

Breng vervolgens een dunne laag aan op de achterzijde van het behang en strijk het gelijkmatig uit met het lijmkwastje.

Behang stevig aandrukken op de ondergrond en eventuele luchtbellens onder het behang met een kunststof behangspatel of droge doek wegstrijken van binnen naar buiten.

20-30 min

Vlekken/resten: Natte lijmplekken direct met een schone, droge doek deppend verwijderen. Opgedroogde vlekken op het behang zijn later deppend te verwijderen met een schone, vochtige doek.

DROOGTIJDEN*

ca. 24 uur

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Niet

Niet

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Gemodificeerd zetmeel.

Wit (Transparant na droging)

ca. 12000 mPa.s.

ca. 11 %

ca. 1,05 g/cm³

ca. 10.5

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden. Goed afgesloten bewaren op een droge, koele en vorstvrije plaats.