



Product data sheet Henco **randisolatiestrips**

Beschrijving:

Randisolatiestrips van PE-schuim met gesloten cellen, met folievoet, met kleefmateriaal.

Toepassingsgebied:

Voor het vormen van randvoegen in droge, cement- en vloeiende dekvloeren. Geschikt voor verwarmde dekvloeren.

Eigenschappen:

- ▶ Veilige geluidsontkoppeling dankzij lage dynamische stijfheid
- ▶ Hoge veiligheid door permanente elasticiteit en duurzaamheid
- ▶ Goede verwerkingseigenschappen
- ▶ VOC-klasse: A+ / geschikt voor gebruik binnenshuis; milieuvriendelijk en recyclebaar
- ▶ Toepassingstemperatuur: max. 60°C.
- ▶ Goede chemische bestendigheid, ongevoelig voor vocht, dampwerend
- ▶ Dimensionaal stabiel en verouderingsbestendig

Opslag:

- ▶ Droog bewaren, beschermd tegen zonlicht en vorst; niet UV-bestendig
- ▶ Opslagtemperatuur: 5 tot 35 °C
- ▶ Bewaartermijn: max. 12 maanden

	STANDAARD	WAARDE	EENHEID
Nominale dikte	EN 822	8, 10	mm
Nominal hoogte	EN 822	100, 120, 150	mm
Nominal lengte	EN 822	25 / 50	m
Volume gewicht	DIN EN ISO 7214 DIN EN ISO 845	16 to 22	kg/m ³
Drukspanning CC10	DIN EN ISO 7214 DIN EN ISO 3386-1	> 8	kPa
Drukspanning CC25	DIN EN ISO 7214 DIN EN ISO 3386-1	> 23	kPa
Drukspanning CC50	DIN EN ISO 7214 DIN EN ISO 3386-1	> 67	kPa
Compressievorming ontlasting na 30 min	DIN EN ISO 7214 DIN EN ISO 1856	> 14	%
Compressievorming ontlasting na 24u	DIN EN ISO 7214 DIN EN ISO 1856	> 10	%
Compressibiliteit	c	> 5	mm
Treksterkte	DIN EN ISO 7214 DIN EN ISO 1798	> 380	kPa
Rek bij breuk	DIN EN ISO 7214 DIN EN ISO 1798	> 54	%
Scheurweerstand	DIN EN ISO 7214 section 8.7	> 18	N/cm
Brandklasse	DIN EN 13501	E	
Dyn. Stijfheid	EN 29052-1	< 120	MN/m ³