



BISON BOND + ACTIVATOR

DIRECTE HECHTING VAN MOEILIJKE VERBINDINGEN.



PRODUCTOMSCHRIJVING

Super sterke, zeer snelle universele secondelijm met activator, speciaal voor moeilijke verbindingen.

TOEPASSINGSGEBIED

Lijmt hout, MDF, spaanplaat, rubber, metaal, keramiek en vele kunststoffen. Secondelijm met Activator is uitstekend geschikt voor moeilijke, maar goed passende verbindingen (rechthoekige en verstekverbindingen), zoals plinten, sierlijsten, decoratieve strips, foto- en schilderijkaders, enz. Ideaal voor de afwerking van keukens en vloer, het monteren van doe-het-zelfmeubelen, diverse hobbytoepassingen, modelbouw, kleine reparaties, enz. Met Super Glue + Activator lijm je zonder tijdverlies.

Not suitable for PE, PP, silicone resins, PTFE, Styrofoam®.

EIGENSCHAPPEN

- Met Activator speciaal voor houtverbindingen
- Super sterk
- Zeer snel
- Kleurloos

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen beneden +10°C.

Eisen oppervlakken: De te lijmen materialen moeten goed schoon, droog, stof- en vetvrij en goed passend zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Ontvetten met aceton of Bison Ontvetter. Metalen licht opschuren.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Spray één van de oppervlakken in met de Activator (houd de spuitbus op ca. 15 cm afstand van het oppervlak) en laat deze volledig verdampen. Breng op het andere deel de lijm aan. Monteer direct de beide delen en druk ze 10-15 seconden stevig aan. Pas op! Activator kan laklaag en kunststof aantasten. Eerst testen op onzichtbare plaats.

Vlekken/resten: Overtollige lijm direct met een droge doek o.i.d. wegwrijven. Na uitharding is het zeer moeilijk lijmresten te verwijderen. Aceton lost de lijm (slechts zeer langzaam) op.

Tips: Activator may damage lacquer coat and synthetics. Check suitability on a concealed area first.

Aandachtspunten: Let op: Secondelijm bevat cyanoacrylaat. Gevaarlijk: kleeft binnen enkele seconden huid en oogleden aan elkaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. Indien contact met de huid heeft plaatsgehad, vermijd dan geforceerde pogingen om de lijm te verwijderen. In dergelijke gevallen zal de lijm vanzelf door de huid worden afgestoten. Daarna de huid wassen met water. Indien de lijm in de ogen is gekomen, dan de oogleden openhouden, direct met water uitspoelen en een dokter waarschuwen. Verkleefde vingers scheiden door goed te weken in water en vervolgens met een potlood tussen te rollen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Ethylcyanoacrylaat + activator
Kleur:	Crystal Clear
Consistentie:	Vloeibaar
Dichtheid ca.:	1,05 g/cm ³
Eindsterkte (Aluminium):	12 N/mm ²
Eindsterkte na:	24 uur
Aanvangshechting na:	5-60 seconden. Dit kan variëren afhankelijk van de omstandigheden, zoals materialen, temperatuur en vochtigheid
Minimale temperatuurbestendigheid:	-40 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	80 °C
Vochtbestendigheid:	Goed
Oplosmiddelvrij:	Ja
Viscositeit:	laag visceus (dun vloeibaar)
Waterbestendigheid:	Zeer goed

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.



BISON BOND + ACTIVATOR

DIRECTE HECHTING VAN MOEILIJKE VERBINDINGEN.

OPSLAGCONDITIES

Lijm: minimaal 18 maanden. Beste Before Date (MM/JJ): zie verpakking. Activator 24 maanden.

Aangeboden verpakking beperkt houdbaar.

Opslaan op een droge, koele vorstvrije plaats. Maximale houdbaarheid wordt bereikt door opslag onder +5°C (in de koelkast).

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.