

Technisch Gegevensblad

LG

Spachtel-/Dichtingsmassa

voor afdichten van muurdoorvoeringen

Afdichtmiddel voor afdichting van kabel- en buisopeningen in omgevingen met contact met de grond.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	LG 250
Artikelnummer	125198
Notities	Meer fustmaten op aanvraag.
Optioneel toebehoren	Kabelcentrering KZ (zie Toebehoren) Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)
Eigenschappen	Verwijderbaar Halogeenvrij Milieu-ontziend Gas- en waterdicht tot 1,5 bar Na uitharding blijvend elastisch Goede hechting op metalen, kunststoffen (PVC, XLPE en PE), beton, kunst- en natuursteen Voortreffelijke thermodynamische eigenschappen
Toepassing	Buiten Binnen Aarde Water Afdichten van muurdoorvoeringen

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Content	250 ml
Flash point of cast resin component (open cup)	200 °C
Flash point of reactant (open cup)	200 °C
Processing time (pot life) 250 ml mixture 20 °C	15 minuten
Processing time (pot life) 250 ml mixture 35 °C	9 minuten
Reaction temperature	60 °C
Hardness	80 Shore A
Density	1.1 g/cm ³

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Plamuur-/afdichtingsmassa
	Spatel
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	18 Maanden
Duurzaamheid aanvullende teksten	In aluminium zak
Opslagtemperatuur max	35 °C
Opslagtemperatuur min	15 °C
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311003832

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton	Pallet EW	
Basishoeveelheid	1	1	360	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	232	232	1200	
Breedte (mm)	185	185	800	
Hoogte (mm)	32	32	770	
Netto gewicht (kg)	0.378	0.378	136.08	
Bruto gewicht (kg)	0.378	0.378	154.28	