



RUBBER REPAIR

FLEXIBELE, STERKE REPARATIEPASTA



PRODUCTOMSCHRIJVING

Reparatiepasta voor het repareren, beschermen en waterdicht maken van 1001 zaken.

TOEPASSINGSGBIED

Ideaal voor het lijmen, afdichten en opvullen van: rubber, leer, textiel, neopreen, diverse kunststoffen (zoals Hypalon®), hout, metaal of keramiek. Uitermate geschikt voor het repareren van: (sport)schoenen (zolen en hakken), laarzen, handschoenen, slippers, (hockey)sticks, opblaasbare voorwerpen (zoals boten, luchtbedden) van rubber of zacht PVC, regenpakken, reistassen, wetsuits, duikuitrusting, tenten, (paarden)zadels, decoratie-artikelen, autolichten en het verstevigen van stiknaden. Ook voor het opvullen van naden en kieren.

Niet geschikt voor Polypropyleen (PP), Polyethyleen (PE) en P.T.F.E.

EIGENSCHAPPEN

- Sterk
- Waterbestendig
- Blijvend flexibel
- Universeel
- Vullend
- Chemicaliën- en weersbestendig
- Temperatuurbestendig van - 40°C tot + 120°C
- Transparant

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen beneden +5°C en of bij een zeer lage relatieve luchtvochtigheid.

Eisen oppervlakken: Het te repareren materiaal moet door en door droog zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Delen zeer goed schoon- en vetvrij maken. Altijd opruwen met bijgeleverd schuurpapier.

Gereedschap: Schuurpapier en spatel (gratis bijgeleverd).

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Gelijkmatig, ruim rondom de te repareren plek (bij voorkeur over het gehele oppervlak) in een laag van minimaal 2 mm met de spatel aanbrengen. De pasta gladstrijken met bijgevoegde spatel. Reparatie van schoenzolen en rubber boten: Materiaal moet door en door droog zijn en zeer schoon. Altijd goed schuren. Breng een dun laagje pasta aan (minder dan 1 mm). Druk het bijgeleverde polyester gaasje (minimale breedte 2,5 cm) goed in de pasta met bijgevoegde spatel. Breng vervolgens een laagje pasta aan op het gaasje en eromheen. Het laagje gladstrijken met de spatel en een beetje afwasmiddel. Laat minimaal 48 uur uitharden.

Vlekken/resten: Natte lijmresten direct verwijderen met aceton. Opgedroogde lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen.

Aandachtspunten: Vastzittende dop onder de hete kraan losdraaien en eventueel uitgeharde kit in de tubedop met een scherp mes verwijderen. Bison Rubber Repair hardt uit door luchtvochtigheid. Hierdoor kan lichte schuimvorming optreden. Lage luchtvochtigheid kan de uitharding vertragen.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.



RUBBER REPAIR

FLEXIBELE, STERKE REPARATIEPASTA

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	SMP-polymeer
Chemicaliën-bestendigheid:	Goed
Kleur:	Transparant
Doorhardingssnelheid:	1 mm/24h
Dichtheid ca.:	1.1 g/cm ³
Elasticiteit:	Beperkt
Vullend vermogen:	Zeer goed
Eindsterkte:	800 N/cm ²
Eindsterkte na:	24 uur. Dit kan variëren afhankelijk van de omstandigheden, zoals materialen, temperatuur en vochtigheid
Hardheid (Shore A):	80
Aanvangshechting na:	10 minuten. Dit kan variëren afhankelijk van de omstandigheden, zoals materialen, temperatuur en vochtigheid
Minimale temperatuurbestendigheid:	-40 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	120 °C
Vochtbestendigheid:	Zeer goed
Overschilderbaarheid:	Goed
Afschuifsterkte:	800 N/cm ²
Huidvormingstijd:	5 minuten
Vastestofgehalte ca.:	100 %
Oplosmiddelvrij:	Ja
UV-bestendigheid:	Goed
Viscositeit:	Tixotroop
Waterbestendigheid:	Zeer goed

OPSLAGCONDITIES

Opslaan op een droge, koele vorstvrije plaats.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.