



VLOERBEDEKKINGSLIJM VERWIJDERBAAR

KANT & KLARE DISPERSIELIJM VOOR ALLE SOORTEN VINYL EN TAPIJT



PRODUCTOMSCHRIJVING

Kant & klare dispersielijm voor het verlijmen en later weer eenvoudig verwijderen van alle soorten vinyl en tapijt. Eenvoudig verwerkbaar

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor het lijmen en later weer eenvoudig verwijderen van vloerbedekking met een PVC-, vinylschuim-, jute-, of latexrug en naaldviltten op poreuze ondergronden (cement, beton, hout, board en spaanplaat). Ook geschikt voor het lijmen van vloerbedekking over bestaande, gladde vloerbedekkingen (PVC, linoleum). Niet geschikt voor het lijmen van vloerbedekking op trappen en vloerbedekking in tegels.

EIGENSCHAPPEN

- Vloerbedekking en lijmresten eenvoudig verwijderbaar
- Zuinig in gebruik
- Oplosmiddelvrij

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij een temperatuur beneden +10°C en/of een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 70%.

Eisen oppervlakken: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Beschadigde of ongelijke vloeren eerst egaliseren.

Gereedschap: Roller. Langs plinten en in hoeken eventueel een kwast.

VERWERKING

Verbruik: 7-10 m²/kg

Gebruiksaanwijzing:

De lijm met een roller eenzijdig aanbrengen. Na 5-10 minuten, als de lijm kleverig aanvoelt (in geval van niet-zuigende ondergronden zoals linoleum en PVC, 20-30 minuten) de vloerbedekking inleggen en stevig aanwrijven. Verwijderen van het gelijmde tapijt: Vloerbedekking vanuit de zijanten naar het midden toe lostrekken. Vloerbedekking met een schuimrugzijde kan hierbij beschadigen. Lijmresten verwijderen met een oplossing van warm water en zeep/afwasmiddel. De oplossing 10 tot 15 minuten laten intrekken, daarna verwijderen.

Vlekken/resten: Natte lijmresten direct verwijderen met water. Opgedroogde lijmresten verwijderen met een oplossing van warm water en zeep/afwasmiddel. De oplossing 10 tot 15 minuten laten intrekken, daarna verwijderen.

Aandachtspunten: Bij verlijming op ondergronden van hout kan aftekening van de naden optreden. Wij adviseren altijd de voorschriften van de fabrikant in acht te nemen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Acrylaatcopolymeerdispersie
Kleur:	Camee
Dichtheid ca.:	1.1 g/cm ³
Droog-/Uithardingstijd ca.*:	24 uur
Eindsterkte na:	24 uur
Minimale toepassingstemperatuur:	15 °C
Minimale temperatuurbestendigheid:	-20 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	50 °C
Vochtbestendigheid:	Niet
Open tijd ca.:	40 minutes
pH-waarde ca.:	6,0-7,0
Vastestofgehalte ca.:	60 %
Viscositeit:	Pasteus
Waterbestendigheid:	Niet

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

OPSLAGCONDITIES

Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.