



GLASWEEFSELLIJM

KANT EN KLARE BEHANGLIJM VOOR GLASWEEFSELBEHANG OP POREUZE ONDERGRONDEN



PRODUCTOMSCHRIJVING

Kant en klare behanglijm voor alle typen glasweefsel behang op poreuze ondergronden.

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor alle typen glasweefsel op poreuze ondergronden zoals stucwerk, pleisterwerk, gips, steen, beton, cement en hout.

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor alle soorten van glasvezel en glasweefsel behangpapier
- Extra sterke kwaliteit
- Klaar voor gebruik
- Direct op de muur aanbrengen
- Spat niet bij het aanbrengen
- Transparant na droging
- Kan gekleurd worden
- Overschilderbaar met latex, acryl-, epoxy- en polyurethaanverven
- Onbrandbaar
- Oplosmiddelvrij

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij een temperatuur beneden +10°C en/of een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 70%.

Eisen oppervlakken: Voor een optimaal resultaat moet de ondergrond poreus, vast, schoon, blijvend droog, glad, stof- en vetvrij zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Verwijder oude behangresten met een behangafweekmiddel en reinig de muur om lijmresten, vet en stof te verwijderen. Vul gaten en scheuren met een muurvuller om reliëfverschil te voorkomen en bedek vlekken met een coating zodat ze niet door het behang doorslaan. Lijm sterk zuigende ondergronden eerst voor met verdund behangplaksel. Voorstrijklaag minimaal 2 uur laten drogen. Schuur niet zuigende ondergronden (zoals dekkende latex) eerst grondig open en maak de ondergrond daarna goed stofvrij.

Gereedschap: Vachtroller, kortharige borstel of kwast. Werk met schoon gereedschap om schimmelvorming in de lijm te voorkomen. Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

VERWERKING

Verbruik: 5-6 m²/kg

Gebruiksaanwijzing:

Breng de lijm direct uit de emmer met een vachtroller, kortharige borstel of kwast gelijkmatig op de ondergrond aan, iets breder dan één baanbreedte van het behang. Direct hierna het glasweefsel in de nog natte lijmlaag afrollen en vlak en gelijkmatig met een kunststof spatel aandrukken. Binnen 20 minuten is het glasweefsel nog corrigeerbaar. Lijmvlekken direct met een natte doek verwijderen. Behang volgens de voorschriften van de behangfabrikant. Opschuren na drogen (ong. 24 uur), het behang kan in de gewenste kleur worden overschilderd met muurverf.

Vlekken/resten: Natte lijmvlekken direct met een schone, droge doek deppend verwijderen. Opgedroogde vlekken op het behang zijn later deppend te verwijderen met een schone, vochtige doek.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.



GLASWEEFSELLIJM

KANT EN KLARE BEHANGLIJM VOOR GLASWEEFSELBEHANG OP POREUZE ONDERGRONDEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Gemodificeerd zetmeel versterkt met een copolymeer
Kleur:	Wit (Transparant na droging)
Dichtheid ca.:	1.03 g/cm ³
Verdunnen:	Niet verdunnen (tenzij pasta voor voorbehandeling wordt gebruikt: in dit geval verdunnen met water volgens de aanwijzingen).
Droog-/Uithardingstijd ca.*:	24 uur
Vochtbestendigheid:	Goed
Open tijd ca.:	20 minuten
pH-waarde ca.:	10
Viscositeit:	Dunvloeibaar
Viscositeit ca.:	22 mPa·s

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

FYSIOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

Behangplaksel fysiologisch veilig.

OPSLAGCONDITIES

Goed afgesloten bewaren op een droge, koele en vorstvrije plaats.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.